

Технические характеристики продукта Класса 12-90

Капиллярность при стыковом соединении – высокая степень

Описание продукта: **VARYBOND®** Класса 12-90 посредством капиллярного действия проникает в микропоры и волосовины и таким образом надежно герметизирует литые корпуса и сварные швы. Также подходит для фиксации и закрепления маленьких болтов и цилиндрических деталей.

Физические свойства: **В жидком состоянии**

Химическая характеристика:

**эфир диметакриловой кислоты
зеленый / флюоресцирующий**

Цвет:

Вязкость мПа*с

(25°C по Вискозиметру Брукфильда RVT

Шпиндель об/мин 1/20):

10 - 20

Плотность:

1,07 г/см³

Макс.диаметр резьбы:

M 5

Макс.заполнение зазора:

0,07 мм

Температура возгорания:

> +100°C

Срок хранения:

12 месяцев при 20°C

Физические свойства: **В отвержденном состоянии**

Измерено на шурупе M 10 x 20 – Качество 8,8 оцинкованная – Гайка 0,8d (без предварительной затяжки)

Достаточная промежуточная прочность через:

10 – 20 минут

Пригодность к эксплуатации через:

½ – 1 час

Время окончательного затвердевания:

3 – 6 часов

Максимальный крутящий момент:

18 – 23 Нм (M10)

Крутящий момент, исключающий отвинчивание:

> 35 Нм (M10)

Прочность на сдвиг при сжатии (DIN 54452):

8 – 12 Н/мм²

Термостойкость:

- 55°C до + 150°C

Применение:

Части, предназначенные для склеивания, должны быть сухими, чистыми и обезжиренными для достижения хорошего результата. Состав наносить прямо из флакона/тюбика.

Хранение:

Хранить в оригинальной упаковке, вдали от прямых солнечных лучей и света. Уже использованный состав не смешивать с новым. При соблюдении условий хранения в прохладном месте, при температуре примерно 20°C, продукт может храниться не менее 12 месяцев.

Форма выпуска:

50 мл + 250мл флакон, 10 л канистра.

Данные этого технического описания продукта опираются на существующие на сегодняшний момент сведения, эксперименты и требования законодательства. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Они не освобождают покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.

Версия 07.09.2001

Класс 12-90 D

www.varybond.de

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schlindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



NEVER-SEEZ®



Sicherheitssysteme

