

## Технические характеристики продукта Класса 16-03

### Стыковое соединение – высокая степень

Описание продукта: **VARYBOND®** Класса 16-03 предназначен для соединения подшипников, муфт и втулок в состоянии поставки, без очистки, например, шарикоподшипников, пропитанных маслом втулок из спеченной бронзы. Отлично затвердевает даже при низких температурах и на пассивных металлических поверхностях.

Физические свойства: **В жидком состоянии**

Химическая характеристика:	<b>эфир диметакриловой кислоты</b>
Цвет:	<b>зеленый</b>
Вязкость мПа*с (25°С по Вискозиметру Брукфильда RVT Шпиндель об/мин 1/20):	<b>100 – 500</b>
Плотность:	<b>1,07 г/см<sup>3</sup></b>
Макс.диаметр резьбы:	<b>M 12</b>
Макс.заполнение зазора:	<b>0,15 мм</b>
Температура возгорания:	<b>&gt; +90°С</b>
Срок хранения:	<b>12 месяцев при 20°С</b>

Физические свойства: **В отвержденном состоянии**

Измерено на шурупе M 10 x 20 – Качество 8,8 оцинкованная – Гайка 0,8d (без предварительной затяжки)

Достаточная промежуточная прочность через:	<b>5 – 10 минут</b>
Пригодность к эксплуатации через:	<b>30 – 40 минут</b>
Время окончательного затвердевания:	<b>3 – 6 часов</b>

Максимальный крутящий момент:	<b>отсутствует</b>
Крутящий момент, исключающий отвинчивание:	<b>отсутствует</b>
Прочность на сдвиг при сжатии (DIN 54452):	<b>18 – 26 Н/мм<sup>2</sup></b>
Термостойкость:	<b>- 55°С до + 150°С</b>

Применение: Части, предназначенные для склеивания, должны быть сухими, чистыми и обезжиренными для достижения хорошего результата. Состав наносить прямо из тюбика/флакона.

Хранение: Хранить в оригинальной упаковке, вдали от прямых солнечных лучей и света. Уже использованный состав не смешивать с новым. При соблюдении условий хранения в прохладном месте, при температуре примерно 20°С, продукт может храниться не менее 12 месяцев.

Форма выпуска: 3 мл + 10 мл тюбик, 50 мл + 250 мл флакон, 10 л канистра.

Данные этого технического описания продукта опираются на существующие на сегодняшний момент сведения, эксперименты и требования законодательства. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Они не освобождают покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.

### Версия 06.09.2001

Класс 16-03 D

[www.varybond.de](http://www.varybond.de)

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schlindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



**NEVER-SEEZ®**

