

Технические характеристики продукта Класса 15-73

Контактное уплотнение – низкая степень

Описание продукта: **VARYBOND®** Класса 15-73 специально предназначен для герметизации фланцевых соединений и несущих поверхностей. Низкий предел прочности обеспечивает легкий демонтаж составных частей. Легко и быстро наносится с помощью валика для нанесения краски или трафарета. Относительное удлинение образовавшейся пленки при разрыве превышает 100%.

Физические свойства: **В жидком состоянии**

Химическая характеристика:

**эфир диметакриловой кислоты
зеленый / флюоресцирующий**

Цвет:

Вязкость мПа*с

(25°C по Вискозиметру Брукфильда RVT

Шпindelь об/мин 6/2,5

Шпindelь об/мин 6/20):

Плотность:

Макс.диаметр резьбы:

Макс.заполнение зазора:

Температура возгорания:

Срок хранения:

40000 – 60000

15000 – 25000

1,05 г/см³

отсутствует

0,30 мм

> +100°C

12 месяцев при 20°C

Физические свойства: **В отвержденном состоянии**

Измерено на шурупе М 10 x 20 – Качество 8,8 оцинкованная – Гайка 0,8d (без предварительной затяжки)

Достаточная промежуточная прочность через:

15 – 30 минут

Пригодность к эксплуатации через:

3 – 6 часов

Время окончательного затвердевания:

6 – 24 часов

Максимальный крутящий момент:

8 – 10 Нм (M10)

Крутящий момент, исключающий отвинчивание:

3 – 5 Нм (M10)

Прочность на сдвиг при сжатии (DIN 54452):

4 – 6 Н/мм²

Прочность при разрыве (ASTM D-2095):

2 – 4 Н/мм²

Прочность на сдвиг при ударе (ASTM D-950):

2 – 4 Н/мм²

Термостойкость:

- 55°C до + 150°C

Применение:

Части, предназначенные для склеивания, должны быть сухими, чистыми и обезжиренными для достижения хорошего результата. Состав наносить прямо из тубика.

Хранение:

Хранить в оригинальной упаковке, вдали от прямых солнечных лучей и света. Уже использованный состав не смешивать с новым.

Форма выпуска:

50 мл + 250мл флакон, 10 л канистра.

Данные этого технического описания продукта опираются на существующие на сегодняшний момент сведения, эксперименты и требования законодательства. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Они не освобождают покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.

Версия 07.09.2001

Класс 15-73 D

www.varybond.de

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



NEVER-SEEZ®

