



Strong Steel Stick Renewal Composite

Стальная заплатка



ОСОБЕННОСТИ

- Готовый к использованию мягкий композит для экстренного ремонта
- Затвердевает до состояния стали за 20 минут
- Уже через 30 минут можно обрабатывать, сверлить, нарезать резьбу и красить
- Герметизирует утечки; не ржавеет
- Заделывает отверстия и трещины в трубах, барабанах и баках
- Можно использовать для ремонта под водой
- Химически устойчив к: спиртам, водно-солевым растворам, щелочам, разбавленным кислотам, сложным эфирам, галогеноуглеродам, углеводородам, кетонам

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Керамика
- Прокладки индивидуальной формы
- Трубопроводы
- Электрооборудование
- Машинное оборудование
- При прокладке труб
- Под водой
- На транспортных средствах

УТВЕРЖДЕН/ВНЕСЕН В СПЕЦИФИКАЦИИ:

- Inland Steel
- Kimberly-Clark

СВОЙСТВА

Внешний вид и агрегатное состояние	Твёрдый
Запах	резкий серный
Прочность при сжатии	55 МПа (ASTM D695)
Электрическая прочность	300 В/мм
Электрическое сопротивление	30 000 МОм
Время полного отверждения	24 часа при 24 °C
Время отверждения	20 минут при 24 °C
Твердость	80 D (по Шору, ASTM D1706)
Прочность соединения внахлёстку при сдвиге на стали	6,2 МПа
Сжатие	< 1%
Цвет	Тёмно-серый
Точка вспышки	> 93,3 °C (Setaflash)
Диапазон температур	149 °C
Жизнестойкость:	4 минуты при 24 °C
Диапазон температур	Непрерывно: 121 °C; С перерывами: 149 °C
Удельный вес	2,2 г/см³

ИНСТРУКЦИЯ

Оторвите/отрежьте кусок нужного размера. Замешайте пальцами до однородного цвета. Нанесите на поверхность в течение 2 минут после замешивания. Вотрите в трещины или отверстия и удалите излишек (предпочтительно с помощью инструмента, смоченного водой).

ОБРАЩЕНИЕ

Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Надеть защитные перчатки. При попадании на кожу: промыть большим объемом воды

ХРАНЕНИЕ

Хранить вдали от несовместимых веществ.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизировать содержимое и упаковку в соответствии с местным, региональным, государственным или международным регламентом.

ДОСТУПНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Артикул		Объем	Тип упаковки	Штук в коробке	Примерный вес коробки
США	Канада				
60159	C60159	114 г	туба	36	5,4 кг



ОБРАТИТЕСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ITW PRO BRANDS!

800-241-8334 | www.itwprobrands.com

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine® и Cedar® являются зарегистрированными торговыми марками; Rustlick™, Diamondkote™ и MetalMates™ являются торговыми марками Illinois Tool Works • Все права защищены