

MOLYLUBE® SPRAY COATING WITH MOLY

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА КОНЦЕНТРАТА

Артикул

70260

Тип смазочных твердых веществ	Смазочные твердые вещества Molylube
Тест на 4-х шариковой машине (нагрузка), ASTM D2596 Нагрузка сваривания, кг	250
Тест SRV, ASTM D5707 300N при 50°C, Коэффициент трения	0,08
Рабочий диапазон температур Сухая пленка, °C Сухая пленка, (°F)	от -184 до 399 (от -300 до 750)
Цвет	Темно-серый

Предупреждение: Используйте в хорошо проветриваемом помещении.

Вещество является горючим и должно использоваться с соответствующим предостережением. Не распыляйте на горячие поверхности или в непосредственной близости от пламени или открытого огня. Не прокалывайте и не сжигайте контейнер, даже если он пуст. Всегда надевайте защитные очки при использовании данного продукта. Держите контейнер вдали от источников тепла.