

## Технические характеристики продукта Класса 12-75

### Предохранение винтов от саморазвинчивания – термостойкий

Описание продукта: **VARYBOND®** Класса 12-75 является термостойким продуктом, предназначенным для сильно нагруженных болтовых соединений и герметизации трубной резьбы. Закрепляет и герметизирует болты, анкерные болты, гайки, резьбовые вставки, резьбовые пробки, предохраняет от ударов, вибрации и коррозии. Закрепляется до состояния неразвинчивания в зависимости от диаметра резьбы.

Физические свойства: **В жидком состоянии**

Химическая характеристика:	<b>эфир диметакриловой кислоты</b>
Цвет:	<b>красный</b>
Вязкость мПа·с (25°C по Вискозиметру Брукфильда RVT Шпиндель об/мин 4/20):	<b>8000 – 12000</b>
Плотность:	<b>1,1 г/см³</b>
Макс.диаметр резьбы:	<b>M 36</b>
Макс.заполнение зазора:	<b>0,20 мм</b>
Температура возгорания:	<b>&gt; +90°C</b>
Срок хранения:	<b>12 месяцев при 20°C</b>

Физические свойства: **В отверженном состоянии**

Измерено на шурупе M 10 x 20 – Качество 8,8 оцинкованная – Гайка 0,8d (без предварительной затяжки)

Достаточная промежуточная прочность через:	<b>1 – 3 часа</b>
Пригодность к эксплуатации через:	<b>3 – 6 часов</b>
Время окончательного затвердевания:	<b>12 – 24 часов</b>
Максимальный крутящий момент:	<b>&gt; 23 Нм (M10)</b>
Крутящий момент, исключающий отвинчивание:	<b>&gt; 23 Нм (M10)</b>
Прочность на сдвиг при сжатии (DIN 54452):	<b>12 – 15 Н/мм²</b>
Термостойкость:	<b>- 55°C до + 200°C</b>

- Применение: Части, предназначенные для склеивания, должны быть сухими, чистыми и обезжиренными для достижения хорошего результата. Состав наносить прямо из флакона.
- Хранение: Хранить в оригинальной упаковке, вдали от прямых солнечных лучей и света. Уже использованный состав не смешивать с новым. При соблюдении условий хранения в прохладном месте, при температуре примерно 20°C, продукт может храниться не менее 12 месяцев.
- Форма выпуска: 250мл флакон, 10 л канистра.

Данные этого технического описания продукта опираются на существующие на сегодняшний момент сведения, эксперименты и требования законодательства. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Они не освобождают покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.

#### Версия 06.09.2001

Класс 12-75 D

[www.varybond.de](http://www.varybond.de)

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schindlein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



**NEVER-SEEZ®**



Sicherheitssysteme

